



Лента самоклеящаяся PLANTERBAND

Самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента

Материал произведен согласно СТО 72746455-3.1.6-2014

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

PLANTERBAND - это самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента.

PLANTERBAND получают путем одностороннего нанесения на фольгированную УФ – стойкую пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерного модификатора и специальных адгезионных добавок. В качестве защитного слоя со стороны самоклеящегося состава используют антиадгезионную полимерную пленку.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметизация и скрепление продольных и поперечных швов профилированных мембран **PLANTER** марок: Extra®; Standard®; Eco®; Geo®; Extra Geo®. Крепление профилированных мембран **PLANTER** к поверхности битумно-полимерной гидроизоляции.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая адгезия к полимерным материалам;
- химическая и биологическая стойкость.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	±0,15	1,5	СТО 72746455-3.1.6-2014
Масса	кг/м ²	±0,1	1,5	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч	% по массе	не более	1,0	СТО 72746455-3.1.6-2014
Температура гибкости на брусе R=25мм	°С	не выше	- 25	СТО 72746455-3.1.6-2014
Прочность сцепления:	МПа	не менее		СТО 72746455-3.1.6-2014
с бетоном	(кгс/см ²)		0,2	
с металлом			0,2	
Тип защитного покрытия:				
верхняя сторона	-	-	полимерная пленка HDPE	-
нижняя сторона			антиадгез. пленка	

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	-	10,0	СТО 72746455-3.1.6-2014
Ширина	см	-	10,0	СТО 72746455-3.1.6-2014

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу защитно-дренажных мембран PLANTER;](#)
- [Руководству по применению полимерных защитных и дренажных мембран PLANTER.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование самоклеящихся лент следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте. Допускается транспортирование поддонов с материалами в 2 ряда по высоте при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов.

ХРАНЕНИЕ:

Самоклеющиеся ленты должны храниться в закрытом помещении или под навесом, рассортированными по маркам, в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Индивидуальная упаковка, картонная коробка.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2 23.99.12.110

ТН ВЭД: 6807 90

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

